



## Farba wodorocieńczalna na metal

4.6

### LG i BB

**Symbol:** KTM: 1316-190-10XXX-XXX  
PKWiU: 20.30.11.0-75-XXXX-XX

**Kolorystyka:** biała, czerwona tlenkowa lub wg uzgodnień z odbiorcą.

**Norma:** Farba LG => ZN/RAFIL - 2922: 2003  
Farba BB => ZN/RAFIL - 2967: 2011

**Przeznaczenie:** Farby wodorocieńczalne na metal LG i BB przeznaczone są do gruntowania powierzchni stalowych, staliwnych i żeliwnych, eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń (farba LG ze szczególnym uwzględnieniem malowania butli stalowych na gazy techniczne). Do zabezpieczeń antykorozyjnych farbę należy stosować w zestawach z emaliami wodorocieńczalnymi, ftalowymi, poliwinylowymi lub chlorokauczukowymi.

**Charakterystyka ogólna:** Farby na metal LG i BB są wyrobami wodorocieńczalnymi, mają przyjemny zapach i są łatwe w stosowaniu. Tworzą matowe, elastyczne, szybko schnące w temperaturze pokojowej powłoki, dobrze przyczepne do podłoża, odporne na działanie czynników atmosferycznych, wody, światła i czynników mechanicznych.

#### **Własności wyrobu:**

	LG	BB
gęstość , g/cm <sup>3</sup> , max	1,4	1,25
lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20±2°C, s	200 ÷ 300	70 ÷ 80
zawartość części lotnych, % wag.,	50 ±2	max. 57
zawartość części nielotnych, % obj.,	41	39
grubość warstwy mokrej, µm	50 ÷ 60	75 ÷ 100
grubość warstwy suchej, µm	20 ÷ 25	30 ÷ 35
zużycie teoretyczne, przy grubości 30 ÷ 35 µm, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0,05 ÷ 0,06	0,05 ÷ 0,06
pH wyrobu	7,5 ÷ 8,5	
zalecana ilość warstw	1 ÷ 2	
temperatura zapłonu, w °C, co najmniej	100	
okres gwarancji, miesięcy	12	

**Stosowanie:**

**1. Podłoże:** Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być odfuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 lub St 3 wg PN-EN ISO 8501-1.

**2. Metody nakładania: farba LG =>** wałek, natrysk, pędzel, zanurzenie,  
**farba BB =>** **zanurzenie**, wałek, natrysk, pędzel.

Malować farbą o lepkości handlowej, mającą optymalną rozlewność i ściekalność.

- farba LG => w razie potrzeby rozcieńczyć farbę do lepkości roboczej 140÷200 s (kubek Forda nr 4, temp.  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) przez dodanie 2÷5% wody,

- farba BB => farba nie wymaga rozcieńczania; w razie konieczności (np. w przypadku zgęstnienia) rozcieńczyć farbę przez dodanie 2÷5 % wody.

**Uwaga: po każdej przerwie w malowaniu powyżej 5 minut przemyć dyszę pistoletu rozcieńczalnikiem RWA-1.**

**3. Przygotowanie farby:** Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej.

**Rozcieńczalnik:** woda pitna

**Rozcieńczalnik do mycia aparatury:** rozcieńczalnik RWA-1

**4. Warunki malowania:**

- temperatura podłoża nie niższa niż  $10^{\circ}\text{C}$  i nie wyższa niż  $25^{\circ}\text{C}$ , i o  $3^{\circ}\text{C}$  wyższa od temperatury punktu rosy,
- wilgotność względna powietrza najwyżej 80 %,
- dobra wentylacja,
- temperatura otoczenia nie niższa niż  $+10^{\circ}\text{C}$  i nie wyższa niż  $30^{\circ}\text{C}$ .

**5. Czas schnięcia:** w temp.  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , przy wilgotności względnej powietrza  $55 \pm 5\%$

	LG	BB
stopień 1, najwyżej	30 minut	45 minut
stopień 4, najwyżej	6 h	2 h

**6. Nakładanie kolejnej warstwy:** w temp.  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ , po upływie co najmniej:

1 h - dla farby wodorozcieńczalnej na metal LG i emalii wodorozcieńczalnych RAFOMAL LG / dla farby wodorozcieńczalnej na metal BB i emalii wodorozcieńczalnych RAFOMAL,

24 h - dla emalii ftalowych, chlorokauczukowych i poliwinylowych.

*Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temp., warunków wentylacji,, ilości warstw i grubości powłoki.*

**7. Następne wymalowania:** emalie wodorozcieńczalne, ftalowe, chlorokauczukowe lub poliwinylowe produkcji RAFIL S.A.

**Warunki BHP i p-poż:** W normalnych warunkach użytkowania wyrób jest niepalny. Posługiwanie się wyrobem nie nastęrcza żadnych problemów. Należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki wyrobu.

**Przechowywanie, transport:** Wyrób należy przechowywać zgodnie z PN-C-81400: 1989 w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych, z dala od źródeł ciepła, w pomieszczeniach zamkniętych intensywnie wietrzonych, w temp. 5÷30°C. Transport zgodnie z ww. normą w opakowaniach producenta, w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. **Chronić przed przemarzaniem.**

**Informacje dodatkowe:**

**Dopuszczalna zawartość LZO** wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FW): 140 g/l.

**Produkt zawiera max.:** 34 ÷ 36 g/l LZO (zależnie od rodzaju i koloru farby).

Podane powyżej informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nietypowych zastosowań należy skonsultować się z producentem lub przeprowadzić próbne wymalowanie we własnym zakresie. Poszczególne partie produkcyjne mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic należy, powierzchnię stanowiącą odrębną całość architektoniczną, pomalować w jednym cyklu roboczym, wyrobem z tego samego polecenia produkcyjnego. W przypadku posiadania produktu z różnych partii produkcyjnych poleca się ich wymieszanie ze sobą. Niniejsza edycja karty technicznej unieważnia wszystkie wcześniejsze jej wydania. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w treści karty technicznej bez uprzedniego informowania o tym fakcie odbiorców.